



CEWELD SG Ni3,5 Tig

TYPE	Massivstab Ni-legierter (3,5 % Ni) für Niedertemperaturstähle.						
ANWENDUNGEN	CEWELD® SG Ni3,5 Tig wurde für Feinkornstähle und Niedertemperaturstähle entwickelt. Typische Anwendungen sind Schweißarbeiten an Kesseln für Flüssiggas (LPG). Für kryogene Baustähle und Ni-haltige Niedertemperaturstähle.						
EIGENSCHAFTEN	CEWELD® SG Ni3.5 Tig ist ein kupferbeschichteter, Ni-legierter (3,5 % Ni) Massivstab für Niedertemperaturstähle mit einer Mindeststreckgrenze von > 550 MPa. Der Draht bietet eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit bis zu -70 °C (-80 °C > 27 J).						
KLASSIFIKATION	AWS		A 5.28: ER 80S-Ni3				
GEEIGNET FÜR	ReH ≤ 550 MPa ISO 15608: 1.2 (275 < ReH < 360 MPa), 1.3 (ReH > 360 MPa < 550 MPa), 2.2 ReH > 460 MPa 1.0531,1.0984, 1.0986, 1.8900, 1.8901, 1.8902, 1.8903, 1.8904, 1.8905, 1.8907, 1.8910, 1.8912, 1.8915, 1.8917, 1.8926, 1.8930, 1.8932, 1.8935, 1.8937, 1.8986, 1.8970, 1.8971, 1.8972, 1.8973, 1.8975 11MnNi5-3, 13MnNi6-3, 12Ni14, S460N, S420N, S460NL, P460N, StE 420, StE 460, StE 500, StE 550 TStE 380, S420NL, P460NL1, P420NH, P460NH, TStE 420, TStE 460, TStE 500,TStE 550 WStE 380, WStE 420, WStE 460, WStE 500, WstE 550, StE 385.7, StE 385.7 TM, StE 415, L485ME ASTM A 203 Gr. D, E; A 350 Gr. LF1, LF2, LF3; A 420 Gr. WPL3, WPL6; A 516 Gr. 60, 65, 70; A 572 Gr. 42, 50, 55, 60, 65; A 633 Gr. A, D, E; A 662 Gr. A, B, C; A 707 Gr. L1, L2, L3; A 738 Gr. A; A 841 A, B, C; API 5 L X52, X60, X65, X52Q, X60Q, X65Q Oceanfit 52, Oceanfit 60, Oceanfit 65, Oceanfit 355, Oceanfit 420, Oceanfit 460, PAS 460-550, alform® 500 M, 550 M, aldur 500 Q, 500 QL, aldur 550 Q, 550 QL						
ZULASSUNGEN							
SCHWEISSPOSITIONEN							
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES SCHWEISSMETALLS (%)	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cu
	0.1	0.6	1	0.015	0.015	3.5	0.12
MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment	RP0,2 (MPa)	Rm (MPa)	A5 (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
					-60°C	-70°C	
	As Welded	570	640	24	70	50	HRc
RÜCKTROCKNUNG	Nicht erforderlich						
GAS ACC. EN ISO 14175							



CEWELD SG Ni3,5 Tig

SG NI3,5 TIG 2,4 X 1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663406149

SG NI3,5 TIG 3,2 X 1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663406156