



CEWELD 4820 AC

TYPE	Electrode à haute teneur en chrome pour les applications à haute température.						
APPLICATIONS	Couches de recouvrement pour l'assemblage d'aciers réfractaires Cr-Al-Si. Revêtements résistants à la corrosion. Revêtements résistants à la chaleur jusqu'à 1150°C. Revêtement de composants dans un environnement sulfureux...						
PROPRIÉTÉS	CEWELD 4820 AC est une électrode alliée à cœur entièrement soudable en courant alternatif pour le soudage de fabrication et de réparation sur des aciers et des moulages d'acier égaux ou similaires résistants à la corrosion et à la chaleur.Le dépôt de soudure est résistant à l'écaillage et, en raison de sa faible teneur en nickel, à l'attaque des gaz sulfureux à des températures plus élevées allant jusqu'à 1150 °C.Lors du soudage de CEWELD 4820 AC, un faible apport de chaleur est nécessaire car les alliages de cette composition chimique sont sensibles à la fragilisation à 600-800 °C.La température interpasse ne doit pas dépasser 300 °C.						
CLASSIFICATION	EN ISO	3581-A: E 25 4 R 32					
	W.Nr.	1.4820					
	FM	5					
CONVIENT POUR	Mo-free 25Cr(Ni) alloys 1.4340, 1.4710, 1.4745, 1.4746, 1.4712, 1.4762, 1.4713, 1.4773, 1.4722, 1.4776, 1.4724, 1.4820, 1.4729, 1.4821, 1.4740, 1.4822, 1.4742, 1.4823 GX40CrNi27-4, G-X30CrSi6, G-X40CrSi23, X10CrSi6 502, X10CrAl24, X10CrAl7, X8Cr30, X10CrSi13, G-X40CrSi29, X8CrTi25, X10CrAl13, G-X12 CrSi 26 5, G-X40CrSi13, X20 CrNiSi 25 4, G-X40CrSi17, G-X40CrNi 25 4, X10CrAl18, G-X40CrNiSi 27 4, AISI 327, 442, 446, ASTM A 297 HC UNS S44200, 44600, J92605, J93005, J92605						
AGRÉMENTS	CE						
POSITIONS DE SOUDAGE							
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL DE SOUDURE (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
	0.1	1	2	0.02	0.01	26	5
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	Heat Treatment		R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Hardness	
	As Welded		500	700	20	180 HB	
ETUVAGE	300°C / 2 hr						
GAS ACC. EN ISO 14175							



CEWELD 4820 AC

4820 AC 2,5 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,5	8720663415660

4820 AC 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,5	8720663415653