


CEWELD AquaForce HR

TYPE	CEWELD® AquaForce HR is een elektrode met een hoge neersmelt voor onderwaterlassen					
TOEPASSINGEN	Onderwater lassen van standaard scheepsstaalsoorten A, B & D volgens de vereisten van AWS D3.6M. Ontwikkeld voor het verbinden van anodes aan objecten onder water, dubbelingsplaten bij scheepsreparatie, afdichtingsplaat, paalprofielen enz. Getest tot een waterdiepte van 20m					
EIGENSCHAPPEN	CEWELD® AquaForce HR is een hoog rendements onderwater laselektrode die dubbel gecoat is om maximale weerstand tegen vocht te bieden. CEWELD® AquaForce HR is in staat om mooie vlakke hoeklassen te produceren met een diepe inbranding zonder porositeiten. Hoeklassen met een A-hoogte van meer dan 4,0 mm zijn eenvoudig te realiseren in één enkele laag voor een hoge productiviteit. CEWELD® AquaForce HR kan in alle posities worden gebruikt, vooral geschikt voor verticaal neergaande (PG) positie.					
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.1: E 7014, A 5.35: UWE 7014 1A				
	EN ISO	2560-A: E 42 0 R 4 1				
	DIN	2302: E 42 0 Z R 10 fr (PA,PB,PC,PD,PE,PG)				
GESCHIKT VOOR	Reh ≤420 MPa (60 ksi) ISO 15608: 1.1, 1.2 1.0035, 1.0570, 1.0461,1.0562, 1.4620,1.0565, 1.0345, 1.0425, 1.0481, 1.0308 to 1.0581, 1.0307, 1.0582, 1.0440, 1.0472, 1.0475, 1.0476, 1.0416, 1.0551 S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S235J2-S355J2, S275N-S420N, S275M-S420M, P235GH-P355GH, P355N, P285NH-P420NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2-P265TR2, P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L245MB-L415MB, GE200-GE240 ASTM: A 106 Gr. A, B, C; A 181 Gr. 60, 70; A 283 Gr. A, C; A 285 Gr. A, B, C; A 414 Gr. A, B, C, D, E, F, G; A 501 Gr. B; A 516 Gr. 55, 60, 65, 70; A 573 Gr. 58, 65, 70; A 588 Gr. A, B; A 633 Gr. A, C, D; A 662 Gr. A, B, C; A 678 Gr. A, B; A 711 Gr. 1013; API 5 L Gr. B, X42, X52, X56, X60					
GOEDKEURINGEN	CE					
LASPOSITIES						
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	C	Si	Mn	P	S	
	0.075	0.6	0.75	0.025	0.025	
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V	
					RT	0°C
	As Welded	480	580		58	42
						Hardness
						HRC
HERDROGEN	Not required					
GAS ACC. EN ISO 14175						



CEWELD AquaForce HR

AQUAFORCE HR 4,0 X
350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3	8720663400031

AQUAFORCE HR 4,0 X
450MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	3,0	8720663400048