



CEWELD S3 NiMo1

TYPE S3 NiMo-1 Onder poeder dek lasdraad (O.P.) voor het lassen van hoge rekgrens (~620 MPa) staal soorten.

TOEPASSINGEN Zware constructie , offshore, hef installaties, boorplatformen, kraan bouw etc.

EIGENSCHAPPEN Zeer hoge sterkte in combinatie met hoge kerfslagwaarden tot -60°C. en bijzonder geschikt voor langdurige warmte behandelingen achteraf.
S3 NiMo1 dient te worden verlast in combinatie met [FL 851](#) of [FL 155](#), beide fluxen bieden een laag waterstofgehalte en een uitstekende lasbaarheid bij meerlaags lassen en smalle naden.

CLASSIFICATIE

AWS	A 5.23: EF3
EN ISO	14171-A: S3Ni1Mo
F-nr	6
FM	1

GESCHIKT VOOR S550QL1, fine grain steels, X70, X80, AISI 4130, 4140, 8630, 25CrMo4, 42CrMo4, 1.7218, 1.7228

GOEDKEURINGEN CE, TÜV: (12523)

LASPOSITIES



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Mo
0.12	0.2	1.75	0.015	0.015	0.9	0.55

MECHANISCHE WAARDEN

Heat Treatment	R _{p0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V			Hardness
				-20°C	-40°C	-60°C	
As Welded	610	700	23	120	100	60	HRC

HERDROGEN Not required

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD S3 NiMo1

S3 NIM01 2,4MM

Packaging	KG/unit	EanCode
K-415	25	8720663404541

S3 NIM01 3,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
K-415	25	8720663404558

S3 NIM01 4,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
K-415	25	8720663404565